

## REMO 100 EQ-B

### HIGH SOLID Farba drogowa

#### OPIS PRODUKTU

Remo 100 EQ-B to szybkoschnąca rozpuszczalnikowa, aromatyczna 1-składnikowa farba o wysokiej zawartości części stałych na bazie żywicy akrylowej. Remo 100 EQ-B to cienkowarstwowy materiał o doskonałych właściwościach fizyko-chemicznych.

#### DANE TECHNICZNE

|                                    |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KOLOR</b>                       | Biała, żółta wg EN 1436 inne kolory na zapytanie                                                                                                                                                                             |
| <b>GĘSTOŚĆ</b>                     | 1,6 ± 0,10 kg/dm <sup>3</sup> (20 °C) wg. EN 12802                                                                                                                                                                           |
| <b>LEPKOŚĆ</b>                     | 170± 10 sec DIN 53211 – 4 (20 °C)                                                                                                                                                                                            |
| <b>ZAW. CIAŁ STAŁYCH</b>           | 75 ± 3 wag. % wg. EN 12802                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ZAW. SKŁ. LOTNYCH</b>           | 25 ± 3 wag.% wg. EN 12802                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OGRANICZENIA STOSOWANIA</b>     | Temp. powietrza +5° C do +35° C<br>Temp. podłoża +5° C do +45° C<br>Relatywna wilgotność powietrza max. 80 % (uwaga na punkt rosy)                                                                                           |
| <b>ZUŻYCIE</b>                     | W zależności od chropowatości podłoża, grubości nałożonej warstwy i techniki aplikacji: ok. 0,6–0,9 kg / m <sup>2</sup> , przy 400–600 µm mokrej warstwy odpowiada 250–400 µm suchej warstwy.                                |
| <b>POSYP MIKROKULEK</b>            | min. 300g/m <sup>2</sup> silanizowane perły refleksyjne(granulacja 100-800µm).<br>W zależności od grubości warstwy zmieszany z min. 20% środka przyczepnego.<br>Nakładanie natychmiast po naniesieniu materiału znakującego. |
| <b>SZORSTKOŚĆ</b>                  | ≥ 45 SRT wg. EN 1436 z odpowiednim posypem                                                                                                                                                                                   |
| <b>CZAS SCHNIĘCIA PRZEJEZDNOŚĆ</b> | ≤ 15 min (przy 23°C temp.powietrza i ok.70% wilgotności powietrza wg. ASTM D711 – 10.<br>Czas schnięcia zależy od warunków klimatycznych, grubości warstwy materiału i może odbiegać od podanego czasu trwania.              |
| <b>PROCEDURA APLIKACJI</b>         | Ogólnie stosowanymi maszynami do oznakowania poziomego.                                                                                                                                                                      |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <p>Zalecane: technologia bezpowietrzna i sprężonego powietrza</p> <p>Ustawienia maszyny zależą od warunków aplikacji (temperatury podłoża / powietrza), prędkości przetwarzania, konfiguracji dysz i specyfikacji producenta maszyny.</p> <p>Należy przestrzegać grubości warstw i ilości posypu.</p>                                                                                                                                                           |
| <b>ROZCIEŃCZALNIK</b>              | Farba w stanie dostawy jest gotowa do aplikacji. W trudnych warunkach do dostosowania lepkości można użyć rozcieńczalnika Thinner RT maksymalnie do 3%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CZYSZCZENIE</b>                 | Do czyszczenia maszyn można użyć detergentu A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CZAS TRWAŁOŚCI</b>              | Min.12 miesięcy w suchym, chłodnym pomieszczeniu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OPAKOWANIE</b>                  | 35 kg puszka<br>260 kg beczka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OGÓLNE INFORMACJE O PODŁOŻU</b> | <p>Charakter podłoża ma istotny wpływ na trwałość oznakowania. Zasadniczo wszystkie rodzaje podłoży, na które nakładane są materiały do znakowania muszą być wolne od zanieczyszczeń (np. kurz, olej itp.), Suche (np. punkt rosy, wilgoć resztkowa) i nośne (np. pęknięcia, luźne elementy podłoża).</p> <p>Informacje na temat różnych podłoży można znaleźć na naszej stronie internetowej <a href="http://www.rembrandtin.com">www.rembrandtin.com</a>.</p> |

**Ważna informacja:**

1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zawarte są w karcie charakterystyki i na etykiecie.
2. Zwróć uwagę na nasze warunki i ogólne informacje dotyczące informacji technicznych. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie [www.rembrandtin.com](http://www.rembrandtin.com)
3. Nasze informacje i zalecenia opierają się na aktualnym stanie wiedzy. W każdej chwili możliwe są zmiany i uzupełnienia. Przydatność do zamierzonego celu musi zostać sprawdzona przez użytkownika przed użyciem.

12.03.2021

Copyright © Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG